

Утверждаю
Операционный директор ЗАО «СГК»

-----А.В. Ткачев
«12» декабря 2019 года

Требования к ДВП

1. Плиты древесноволокнистые должны соответствовать ГОСТ 4598-86

2. Марка ТСН-20

3. Размеры:

3,2*2440*1220 мм

3,2*2745*1700 мм

Физико-механические свойства.

Наименование показателя	Норма для плиты ТСН-20
Плотность, кг/м ³ .	700-750
Влажность, %	
Разбухание по толщине за 24 ч., %, при толщине, мм, не более :	
2,5	40
3,2 - 4,0	40
5,0-6,0	40
7	40
Предел прочности при изгибе, МПа, не менее	20
Предел прочности при растяжении перпендикулярно пласти плиты, МПа, не менее	0,3
Содержание формальдегида в 100 г. абсолютно сухой плиты, мг., для плит класса эмиссии E1, не более	10
Содержание формальдегида в 100 г. абсолютно сухой плиты, мг., для плит класса эмиссии E2, не более	30

Составил:

Начальник СК

Курилкин А.Б.