

Утверждаю  
Операционный директор ЗАО «СГК»  
А.В. Ткачёв  
« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2021 года

Требования к ДВП

1. Плиты древесноволокнистые должны соответствовать ГОСТ 4598-86
2. Марка ТСН-20
3. размер 3,2\*2050\*2440мм

Физико-механические свойства.

Наименование показателя	Норма для плиты ТСН-20
Плотность, кг/м <sup>3</sup>	700-750
Влажность, %	
Разбухание по толщине за 24 ч., %, при толщине, мм, не более:	
2,5	40
3,2-4,0	40
5,0-6,0	40
7,0	40
Предел прочности при изгибе, Мпа, не менее	20
Предел прочности при растяжении перпендикулярно пластины плиты, Мпа, не менее	0,3
Содержание формальдегида в 100 г. абсолютно сухой плиты, мг. для плит класса эмиссии E1, не более	10
Содержание формальдегида в 100 г. абсолютно сухой плиты, мг. для плит класса эмиссии E2, не более	30

Составил:

И. о. Начальник СК

Шохина Е.Н.