

Инструкция по применению готовой гипсовой смеси для литья «СКУЛЬПТОР»

Приготовление раствора

Смесь смешивается с водой по принципу – «смесь в воду». Используйте только чистые емкости, инструменты и воду! Перемешайте раствор строительным миксером или дрелью с насадкой не менее 2 минут до получения однородной массы.

Консистенция может быть разной: если детали формы совсем мелкие — имеет смысл делать раствор и более жидким. Важно: когда раствор уже замешан, добавлять в него воду нельзя!



Заполнение форм для литья

Полученный материал нужной консистенции залейте в форму, предварительно смоченную водой.





Распалубка изделий

Распалубка форм зависит от количества и качества использованной воды. При соблюдении рекомендаций производителя распалубка возможна через 30 минут. При полном высыхании изделий возможно дальнейшее применение красителей.

Возможно изготовление наружных декоративных элементов с последующей обработкой гидрофобизаторами.

